

Techninė informacija



vokiečių

Techninė informacija



anglų

CAPOSIL betono lakas

Naudojimo instrukcija

SAVYBĖS

CAPOSIL yra be tirpiklių, vienkomponentinė danga, skirta betonui ir kitoms mineralinėms paviršiams apsaugoti bei pagražinti.

Apdoroti paviršiai išlieka pralaidūs difuzijai, nepagelsta ir pasižymi labai geru atsparumu įbrėžimams bei karščiui.

CAPOSIL užtikrina puikią apsaugą nuo vandens ir aliejaus įsiskverbimo. Priklausomai nuo naudojimo būdo, paviršius tampa matinis arba blizgus.

NAUDOJIMO SRITYS

CAPOSIL apdoroti paviršiai yra ypač lengvai valomi ir tuo pačiu labai atsparūs dilimui bei karščiui. Šis produktas žymiai pagilina spalvą ir taip suteikia paviršiui gyvesnę išvaizdą.

Naudojant „CAPOSIL“, pasiekiamos šios teigiamos savybės:

- ✓ Veiksminga paviršiaus apsauga
- ✓ Atsparumas drėgmei
- ✓ Atsparumas aliejams ir riebalams
- ✓ Labai geras nešvarumų atstumimas
- ✓ Atsparumas karščiui
- ✓ Spalvos intensyvumas

SUDĖTIS

Lakas silikoninės dervos pagrindu

PAGRINDAS / KLOJIMAS

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Betono, kurį ketinama dengti, likutinis drėgnumas neturi viršyti 4 %.

APDOROJIMAS

Naudojimo temperatūra

Nenaudoti, jei oro, medžiagos ir pagrindo temperatūra yra žemesnė nei +10 °C arba aukštesnė nei +25 °C

Darbinis laikas

apie 20 minučių

Maišymas / paruošimas

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite!

Dengimas / apdorojimas

„CAPOSIL“ dengiamas 2 arba 3 sluoksniais. Tarp sluoksnių reikia palaukti 24 val. Dengimas atliekamas naudojant „Airless“ purškimo metodą, voleliu arba teptuku.

Skiediklį naudoti galima, bet nebūtina. Prireikus jis rekomenduojamas pirmajam sluoksniui, siekiant padidinti įsiskverbimo gylį. Skiedikliu tinka izopropanolis, kurio dozė gali siekti iki 15 %.

Kietėjimas / sukietėjimas

Po dengimo palikite paviršių džiūti maždaug 24 valandas ir laikykite gerai vėdinamoje vietoje.

Įrankių valymas

Įrankius valykite izopropanoliu.

Kitos pastabos

Išėjus medžiagą, atidarytą pakuotę sandariai uždarykite ir likusią medžiagą sunaudokite kuo greičiau. Jokiu būdu neliekite likučių atgal į atidarytą pakuotę. Informaciją apie atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.

SUDĖTIS / NAUDINGUMAS

Reikalingas produkto kiekis priklauso nuo apdorojamo paviršiaus ir sudaro apie 100 ml/m². Bet kuriuo atveju jį reikėtų iš anksto tiksliai nustatyti atlikus bandymus savo jėgomis.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas:	silikoninė derva
Kvapas:	būdingas
Spalva:	bespalvė
Konsistencija:	skysta
pH vertė:	netaikoma, netirpsta vandenyje
Tankis:	apie 1,15 g/cm ³
Naudojimas su:	teptuku / voleliu / švirkštu
Sunaudojimas:	apie 100 ml/m ² , priklausomai nuo pagrindo
Dengimo temperatūra:	nuo +10 °C iki +25 °C

PATEIKIMO FORMA

500 ml butelis, 1 l kanistras, 2,5 l kanistras, 5 l kanistras

LAIKYMAS

Laikyti +5 °C iki +25 °C temperatūroje, apsaugoti nuo šalčio, karščio ir saulės spindulių. Tinkamai laikant, galioja ne mažiau kaip 6 mėnesius

SAUGOS NURODYMAI

Naudojant dideliuose plotuose (nuo 1 m²), užtikrinti gerą patalpos vėdinimą.

Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Jei pateko į akis, nedelsiant praplaukite vandeniu. Išskalaukite ir pasikonsultuokite su gydytoju. Jei medžiaga pateko ant odos, nuplaukite odą vandeniu ir tinkamu valikliu. Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina visada laikytis įprastų atsargumo priemonių.

ŠALINIMAS

Šalinimas turi būti atliekamas pagal valdžios institucijų nustatytus reikalavimus. Ištuštintas talpyklas perduokite perdirbti.

BENDRI NURODYMAI

Šiame informaciniame lape pateikta informacija yra tik bendrosios rekomendacijos. Jei konkrečiu naudojimo atveju kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų atsakingą techninį pardavimo konsultantą arba į mūsų internetinį forumą <https://betonsprechstunde.moertelshop.com>. Dėl natūralių žaliavų naudojimo nurodyti parametrai ir savybės gali skirtis. Visa informacija pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi bei susijusi su profesionaliu naudojimu ir įprasta paskirtimi. Visa informacija yra neįpareigojanti ir neatleidžia vartotojo nuo pareigos savarankiškai patikrinti, ar produktas tinka numatyta paskirčiai. Atsižvelgiant į skirtingas oro sąlygas, apdorojimo ir objekto sąlygas, negarantuojama visų duomenų visuotinis galiojimas. Pasilieka teisė daryti pakeitimus, susijusius su produkto ir taikymo techniniais tobulinimais. Reikia laikytis bendrųjų statybos technikos taisyklių, galiojančių standartų ir gairių, taip pat techninių apdorojimo gairių. Išleidus šį techninį informacinį lapelį, ankstesnės versijos netenka galios.

Naujausią informaciją rasite mūsų svetainėje www.moertelshop.com.

Atnaujinta: 2024 m. kovo 21 d., versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

CAPOSIL „ “ betono lakas

Naudojimo instrukcija

SAVYBĖS

CAPOSIL – tai be tirpiklių, vienkomponentinė danga, kuri apsaugo ir pagerina betono bei kitų mineralinių paviršių savybes.

Apdoroti paviršiai yra difuzijai atviri, nepagelsta ir pasižymi labai geru atsparumu įbrėžimams bei karščiui.

„CAPOSIL“ užtikrina puikią apsaugą nuo vandens ir aliejaus įsiskverbimo. Priklausomai nuo naudojimo būdo, paviršius tampa matinis arba blizgus.

NAUDOJIMO SRITYS

„CAPOSIL“ apdoroti paviršiai yra ypač lengvai valomi ir labai atsparūs dilimui bei karščiui. Šis produktas žymiai pagilina spalvos atspalvį ir suteikia paviršiui ryškesnę išvaizdą.

Naudojant „CAPOSIL“ pasiekiamos šios teigiamos savybės:

- ✓ Veiksminga paviršiaus apsauga
- ✓ Atsparumas užmirkimui
- ✓ Atsparumas aliejams ir riebalams
- ✓ Labai geras nešvarumų atsparumas
- ✓ Atsparumas karščiui
- ✓ Spalvos intensyvumas

SUDĖTIS

Lakas, pagamintas iš silikoninės dervos

PAGRINDAS / KLOJINIAI

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Dengiamo betono likutinis drėgnumas neturi viršyti 4 %.

APDOROJIMAS

Darbinė temperatūra

Nenaudokite, jei oro, medžiagos ir pagrindo temperatūra yra žemesnė nei +10 °C ir aukštesnė nei +25 °C.

Darbinis laikas

apytiksliai 20 minučių

Maišymas / paruošimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite produktą!

Naudojimas / Apdorojimas

CAPOSIL dengiamas 2 arba 3 sluoksniais. Tarp sluoksnių reikia palaukti 24 valandas. Produktas dengiamas beoro purškimo būdu, voleliu arba teptuku.

Naudoti skiediklį galima, bet nebūtina. Jis gali būti rekomenduojamas pirmajam sluoksniui, siekiant padidinti įsiskverbimo gylį. Kaip skiediklį tinka naudoti izopropanolį, kurio koncentracija neviršija 15 %.

Džiovinimas / Kietėjimas

Po padengimo palikite paviršių džiūti maždaug 24 valandas ir laikykite gerai vėdinamoje vietoje.

Įrankių valymas

Įrankius valykite izopropanoliu.

Kita informacija

Po naudojimo atidarytą indą sandariai uždarykite ir likusią medžiagą kuo greičiau sunaudokite. Likusią medžiagą jokių būdu nepilkite atgal į atidarytą indą. Informaciją apie šalinimą rasite saugos duomenų lape.

SUDĖTIS / IŠEIGA

Reikiamas produkto kiekis priklauso nuo apdorojamo paviršiaus ir sudaro apytikriai 100 ml/m². Jį visada reikėtų tiksliai nustatyti iš anksto, atlikus savarankiškus bandymus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas:	Silikoninė derva
Kvapas:	būdingas
Spalva:	bespalvė
Konsistencija:	skysta
pH vertė:	netaikoma, netirpsta vandenyje
Tankis:	apytiksliai 1,15 g/cm ³
Naudojimas su:	teptuku / voleliu / švirkštu
Sunaudojimas:	maždaug 100 ml/m ² , priklausomai nuo pagrindo
Dengimo temperatūra:	nuo +10 °C iki +25 °C

PATEIKIMO FORMA

500 ml butelis, 1 l kanistras, 2,5 l kanistras, 5 l kanistras

LAIKYMAS

Laikyti +5 °C – +25 °C temperatūroje, apsaugoti nuo šalčio, karščio ir saulės spindulių. Tinkamai laikant, galioja ne mažiau kaip 6 mėnesius.

SAUGOS NURODYMAI

Naudojant didesniuose plotuose (1 m² ar daugiau), užtikrinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama.

Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Jei pateko į akis, nedelsiant praplaukite vandeniu nedelsiant nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei medžiaga pateko ant odos, nuplaukite odą vandeniu ir tinkamu valikliu. Dirbant su cheminėmis medžiagomis, visada būtina laikytis įprastų atsargumo priemonių.

ŠALINIMAS

Šalinti laikantis oficialių reikalavimų. Tuščias talpyklas reikia perdirbti.

BENDRI NURODYMAI

Šioje brošiūroje pateikta informacija yra tik bendrosios rekomendacijos. Jei kiltų klausimų dėl konkretaus naudojimo atvejo, kreipkitės į mūsų atsakingą techninį pardavimo konsultantą arba mūsų internetinį forumą <https://betonsprechstunde.moertelshop.com>. Dėl natūralių žaliavų naudojimo nurodytos vertės ir savybės gali kisti. Visa informacija pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi bei skirta profesionaliam taikymui ir įprastam naudojimui. Visa informacija nėra privaloma ir neatleidžia vartotojo nuo pareigos patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui. Atsižvelgiant į skirtingas oro, apdorojimo ir objekto sąlygas, garantija dėl visos informacijos bendro galiojimo neteikiama. Pasilieka teisė daryti pakeitimus, atsižvelgiant į tolesnę produktų ir taikymo technologijų plėtrą. Būtina laikytis bendrųjų statybos technologijos taisyklių, galiojančių standartų ir gairių, taip pat techninių apdorojimo gairių. Paskelbus šį techninių duomenų lapą, ankstesnės versijos netenka galios. Naujausią informaciją rasite mūsų svetainėje www.moertelshop.com.

Įsigaliojimo data: 2024 m. kovo 21 d., versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)