

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EN - Naudojimo instrukcijos / DE - Naudojimo instrukcija / IT - Naudojimo instrukcijos
ES - Naudojimo instrukcijos / NL - Naudojimo instrukcijos



JESMONTE®
MADE FROM

FR - Prieš pradedant:

Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Paruoškite visą reikiamą įrangą ir darbo vietą, nes medžiagos kietėjimo laikas yra tik 5 min. Prieš naudojimą gerai suplakite JESMONITE® skystį. Laikykitės svorio santykio: 1 skystis / 2,5 milteliai.

EN – Prieš pradėdami:

Perskaitykite instrukcijas iki galo. Paruoškite visas reikalingas medžiagas ir darbo vietą. Darbas su medžiaga trunka tik 5 minutes. Prieš naudojimą gerai suplakite JESMONITE® skystį. Laikykitės teisingo svorio santykio: 1 skystis ir 2,5 milteliai.

DE - Prieš pradėdami:

Išsamiai perskaitykite instrukcijas. Paruoškite visas reikalingas medžiagas ir darbo vietą. Darbo su medžiaga laikas trunka tik 5 min. Prieš naudojimą gerai suplakite JESMONITE® skystį. Laikykitės teisingo svorio santykio: 1 skystis / 2,5 milteliai.

IT – Prieš pradėdami:

Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Paruoškite visas reikalingas priemones ir darbo vietą; medžiagos apdorojimo laikas yra tik 5 minutės. Prieš naudojimą gerai suplakite „JESMONITE®“ skystį. Laikykitės maišymo santykio: 1 skystis / 2,5 milteliai.

ES – Prieš pradedant:

Perskaitykite visas instrukcijas. Paruoškite visas reikalingas medžiagas ir darbo vietą. Produkto apdorojimo laikas yra tik 5 min. Prieš naudojimą gerai suplakite skystą JESMONITE®. Laikykitės masės santykio: 1 skystis / 2,5 milteliai.

NL – Prieš pradėdami:

Išsamiai perskaitykite instrukcijas. Pasirūpinkite, kad reikalingos medžiagos būtų paruoštos, o darbo vieta – sutvarkyta. Produkto apdorojimas trunka tik 5 minutes. Prieš naudojimą gerai suplakite JESMONITE® skystį. Laikykitės šio santykio: 1 dalis skysčio / 2,5 dalys miltelių.

• Mišinys:

Mixture / Die Mischung / Miscelazione / La mezcla / Mengen



FR - Ne maistui skirtame inde pasverkite 250 g JESMONITE® miltelių, tada 100 g JESMONITE® skysčio. Sumaišykite, kol gausite vienalytę konsistenciją, gerai nuvalykite indo kraštus mentele, kad būtų įmaišyti visi milteliai.

EN - Ne maistui skirtame inde pasverkite 250 g JESMONITE® miltelių, o po to – 100 g JESMONITE® skysčio. Sumaišykite, kol konsistencija taps vientisa, mentele gerai nuvalykite indo kraštus, kad į mišinį įsimašytų visi milteliai.

DE - Indelyje (neskirtame maistui) pasverkite 2050 g „JESMONITE®“ miltelių, o tada – 100 g „JESMONITE®“ skysčio. Sumaišykite, kol gausite vienalytę tekstūrą, gerai nuvalykite indelio kraštus mentele, kad būtų įmaišyti visi milteliai.

IT - Ne maistui skirtame inde pasverkite 250 g JESMONITE® miltelių, o po to – 100 g JESMONITE® skysčio. Sumaišykite, kol gausite vienalytę konsistenciją, gerai nuvalydami indo kraštus mentele, kad būtų įmaišyti visi milteliai.

ES – Ne maistui skirtame inde pasverkite 250 gr JESMONITE® miltelių ir 100 gr skysto JESMONITE®. Gerai sumaišykite, kol gausite vienalytę tekstūrą, mentele gerai nugramdykite indo kraštus, kad visi milteliai būtų įmaišyti.



NL - Paimkite indą, neskirtą maistui, ir jame pasverkite: pirmiausia 250 g JESMONITE® miltelių, o po to 100 g JESMONITE® skysčio. Gerai išmaišykite, kol susidarys vienalytė konsistencija. Mentele gerai išskrapuokite visus miltelius, kad jie įsimaišytų į mišinį.

• Spalva:

Colour / Die Farbe / Colorazione / El color / Dažiklis



FR – Kuo daugiau dažiklio įdedama, tuo spalva tampa intensyvesnė. Dažiklį įpilkite nedideliais kiekiais mentele; kai spalva taps tinkama, supilkite „Jesmonite“ į formą. Norėdami pagaminti skirtingų spalvų namelius, pradėkite nuo nedidelio dažiklio kiekio, supilkite į vieną iš namelių, įpilkite daugiau dažiklio, supilkite į kitą namelį ir t. t. Švelniai patapšnokite formą, kad išsisklaidytų galimi burbuliukai, įstrigę dugne.

EN - Kuo daugiau dažiklio įpilama, tuo ryškesnė spalva. Naudodami mentelę po truputį įmaišykite dažiklį, o kai atspalvis bus tinkamas, supilkite „Jesmonite“ į formą. Norėdami sukurti skirtingų atspalvių namelius, pradėkite nuo nedidelio dažiklio kiekio. Supilkite mišinį į pirmąjį namelį, tada įpilkite dar šiek tiek, supilkite į kitą ir kartokite. Švelniai patapšnokite formą, kad pašalintumėte dugne įstrigusius burbuliukus.

DE - Kuo daugiau dažų įdedama, tuo intensyvesnė tampa spalva. Dažai įmaišomi nedideliais kiekiais mentele. Pasiekus norimą spalvos intensyvumą, „Jesmonite“ supilama į formą. Norint sukurti skirtingų atspalvių namelius, pradėdama nuo nedidelio dažiklio kiekio, mišinys supilamas į pirmąjį namelį, tada įdedama dar šiek tiek dažiklio ir užpildomas kitas namelis, ir taip toliau. Po to formą atsargiai patapšnokite, kad pašalintumėte galimus oro burbuliukus, likusius dugne.

IT - Kuo daugiau dažiklio įpilama, tuo ryškesnis bus atspalvis. Dažiklį įpilkite mažomis dozėmis, naudodami mentelę; pasiekus norimą atspalvį, „Jesmonite“ supilkite į formą. Norint pagaminti skirtingų spalvų namelius, pradėkite nuo nedidelio dažiklio kiekio ir supilkite jį į vieną iš namelių, tada įpilkite dar dažiklio ir supilkite į kitą namelį, ir taip toliau. Švelniai patapšnokite formą, kad pašalintumėte galimus oro burbuliukus, susidariusius dugne.

ES – Kuo daugiau dažiklio įdedame, tuo spalva tampa daug intensyvesnė. Mentele po truputį įmaišykite dažiklio, kol pasieksite norimą atspalvį, tada į formą įpilkite „Jesmonite“. Galite pagaminti skirtingų spalvų namelius, pradėdami nuo nedidelio dažiklio kiekio ir supildami mišinį į vieną iš namelių formelių. Tada padidinkite dažiklio kiekį ir supilkite mišinį į kitą namelį. Ir taip, pakartotinai didindami dažiklio kiekį, gausime skirtingų spalvų namelius. Švelniai pabaksnokite formą, kad pašalintumėte burbuliukus, kurie galėjo susidaryti dugne.

NL – Kuo daugiau dažiklio įpilate, tuo intensyvesnė tampa spalva. Dažiklį (dažus) įpilkite palaipsniui, kol pasieksite norimą spalvą. Tada į formą įpilkite „Jesmonite“. Norėdami pagaminti skirtingų spalvų namelius, pradėkite nuo nedidelio dažiklio kiekio. Supilkite šį mišinį į pirmąjį namelį. Tada įpilkite šiek tiek daugiau dažų ir supilkite šį mišinį į kitą namelį ir t. t. Švelniai pabaksnokite formą, kad iš dugno išsiskirtų galimi oro burbuliukai.

• Išėmimas iš formos:

Išėmimas iš formos / Aus der Form nehmen / Sformatura / El desmoldado / Išimti iš formos

FR – Palikite kūrinius džiuoti 2 valandas vėsioje ir sausoje vietoje, tada išimkite iš formos. Kūriniai pasieks maksimalų tvirtumą po 24 valandų.

EN – Palikite dirbinius džiuoti 2 valandas vėsioje, sausoje vietoje, tada išimkite iš formos. JESMONITE® dirbiniai pasieks maksimalų tvirtumą po 24 valandų.

DE – Palikite padėkliukus džiuoti 2 valandas vėsioje, sausoje vietoje, tada išimkite iš formos. Kūriniai pasieks visą savo tvirtumą po 24 valandų.

IT – Palikite padėkliukus džiuoti bent 2 valandas vėsioje ir sausoje vietoje, tada išimkite iš formos. Sukurti dirbiniai pasieks maksimalų tvirtumą po 24 valandų.

ES – Palikite padėkliukus džiuoti 2 valandas vėsioje ir sausoje vietoje, tada išimkite iš formos. Sukurti padėkliukai pasieks visą savo tvirtumą po 24 valandų.

NL – Palikite padėkliukus džiuoti 2 valandas vėsioje, sausoje vietoje, o tada išimkite juos iš formos.

• Dekoravimas:

Dekoravimas / Das Dekorieren / La decorazione / La decoración / Het decoreren

FR - Gerai pakratykite baltą žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad rašalas nusileistų. Papuoškite namelius, brėždami mažas linijas ir taškelius. Štai keletas įkvėpimo pavyzdžių:

EN – Gerai pakratykite baltą žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad rašalas nusileistų. Papuoškite namelius mažomis linijomis ir taškeliais. Štai keletas įkvėpimo pavyzdžių:

DE - Gerai pakratykite baltą žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad rašalas nusileistų. Tada papuoškite namelius mažomis linijomis ir taškeliais. Štai keletas įkvėpimo šaltinių:

IT - Gerai pakratykite baltą žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad rašalas nusileistų į apačią. Namelius papuoškite brūkšneliais ir taškeliais. Štai keletas įkvėpimo šaltinių:

ES – Gerai pakratykite baltą žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad dažai nutekėtų į apačią. Namelius papuoškite mažais brūkšneliais ir taškeliais. Štai keletas įkvėpimo šaltinių:

NL – Gerai pakratykite baltąjį žymeklį ir 2–3 kartus paspauskite ant jo galiuko, kad rašalas nusileistų į apačią. Namelius papuoškite baltomis linijėlėmis ir taškeliais. Štai keletas pavyzdžių, iš kurių galite semtis įkvėpimo:

